

تفحيم المكونات النفطية بواسطة الصودا الكاوية لتحضير فحم منشط

ميادة محمود
كلية طب الأسنان
جامعة الموصل

خالد أحمد الغام
قسم الكيمياء / كلية التربية
جامعة الموصل

تاريخ القبول تاريخ الاستلام
2005/12/5 2005/7/31

ABSTRACT

The study aimed to produce activated carbon by gradual heating to about 550°C for 4hr. The mixture consist of 1:2 (residual petroleum: sodium hydroxide) The residual petroleum used was the atmospheric residual from Hammam AL-Alil in the northen of Iraq.

The prepared activated carbon gives good results for the adsorption of iodine No. and methylene blue in comparsion to synthetic carbon . Another characters for activated carbon were studied like ash content and density.

الخلاصة

يتضمن البحث تحضير كاربون منشط من مخلفات التقطير الجوي للمواد الفيرية الموجودة في منطقة حمام العليل في شمال العراق . عن طريق معاملة هذه المخلفات مع زيادة من هيدروكسيد الصوديوم [(2:1) مخلفات فيرية : هيدروكسيد الصوديوم] عند 550 ± 25° م لمرة 4 ساعات المادة الكاربونية الناتجة يتم تنقيتها عن طريق الغسل بالماء المقطر لحين التعادل ومن ثم تغسل بالهكسان ورابع كلوريد الكاربون ثم بمحلول (0.3 ع) HCl ثم بالماء لحين التعادل . يلي ذلك عملية تحديد مواصفات الكاربون المنشط المحضر بمقارنتها مع كاربون منشط تجاري من أنتاج شركة B.D.H.

المقدمة

لاتوجد مادة الفحم المنشط خاصة و فعالة للأغراض كلها ولهذا يلاحظ حصول تصاعد متزايد في تحضير العديد من مواد الفحم المنشط⁽⁵⁻¹⁾ نجحت في تفحيم مواد عديدة ذات محتوى كاربوني ومن مصادر متعددة وقد سجلت براءات اختراع عراقية^(7:6) من تحضير فحم منشط من نفوط ثقيلة ومخلفاتها ومن كبريت المشراق ومخلفاته.

تمكن سليم⁽⁸⁾ من تحضير كاربون منشط من المخلفات القيرية بعد معالجتها مع الكبريت وبوجود حفاز من كلوريد الألمنيوم اللامائي عند درجة حرارة قدرها 180-220°C ثم كربنة المادة على مرحلتين بين 300-500°C بعدها تم تنشيط النماذج بخاريا عند 900°C.

تمكن رمضان ورجب⁽⁹⁾ من تحضير الكاربون المنشط من كربنة المخلفات الثقيلة في مصفى كركوك باستخدام كل من الكبريت وحامض الكبريتيك وكبريتيد الصوديوم وبولي متعدد كبريتيد الصوديوم، اذ اجريت عملية بلمرة للمادة الأولية عند 180-210°C مدة ساعتين ثم اجريت عملية كربنة عند 300°C و مدة 3-4 ساعة واتممت عملية الكربنة عند 550°C ثم نشط النموذج المحضر حراريا وبخاريا بين 600-1000°C و مدة ساعتين تلت ذلك دراسة الصفات الأمتازية والتحليل العنصري للنماذج المحضرة ومقارنتها بالكاربون المنشط التجاري وقد أعطت هذه النماذج نتائج جيدة.

حضر Petrov⁽¹⁰⁾ وجماعته الكاربون المنشط من الفورفورال باستخدام عوامل التنشيط وظروف معاملة مختلفة.

درس Dagurre⁽¹¹⁾ وجماعته تحضير الكاربون المنشط من الزفت البترولي باستخدام الكربنة بالكبريت والتنشيط عند 900°C باستخدام غاز ثاني أوكسيد الكاربون.

حضر Alaya⁽¹²⁾ وجماعته الكاربون المنشط من عدد من المخلفات الزراعية باستخدام خطوة تكسير حراري واحد عند 600-700°C.

حضر Abe⁽¹³⁾ وجماعته كاربونا منشطا حاويا لمجموعة أمين عن طريق استخدام عملية Amintion وبوجود مواد عضوية لاحظوا تأثير ذلك في إمتزاز حامض البنزويك وأول أوكسيد الكاربون وأول أوكسيد النتروجين.

وتم في هذا البحث تحضير فحم منشط من تفاعل مخلفات نفطية ثقيلة وهذه الفضلات هي مواد قيرية متوفرة في حمام العليل لذلك فان استغلالها (أو جزء منها على الأقل) في التوصل إلى إنتاج مواد مفيدة يؤدي إلى نتائج إيجابية واقتصادية وبيئية وذلك بتفاعلها إلى الصودا الكاوية وتجرى عملية التكويك عند درجة 50°C اذ يعمل القلوي بوصفه عامل تنشيط لكربنة المخلفات فينتج فحم منشط جيد النوعية بمقارنته بمثيله التجاري.

الجزء العملي

المواد والأجهزة:

إن المواد المستعملة جميعاً كانت عالية النقاوة ومجهزة من شركات معروفة والمواد المستعملة هي: CaCl_2 , HCl , CCl_4 , NaOH , KI , I_2 وهكسان وهذه المواد من إنتاج شركتنا BDH وصبغة المثيلين الزرقاء من إنتاج شركة $\text{Hopkin and Williams}$. أما الأجهزة فهي:

جهاز طيف الأشعة تحت الحمراء من نوع (Pye Unicam Spectrophotometer 1100).

جهاز الطرد المركزي من نوع (Heraeus Christ CMBH Osterode).

جهاز طيف الرنين النووي المغناطيسي من نوع (Hitachi-Perkin Elmer Spectro-photometer). (60) MHz

جهاز الفرن الكهربائي من نوع (Memmert Maeleun Western Germany).

التجارب

تم الحصول على المخلفات القيرية من منطقة حمام العليل مباشرة وكانت نسبة الإسفالتين فيه 61.5% أما مكوناتها الهيدروكارbone فهي برافينات 22.3% والنفاثات 22.3% والارومية 33.2% والارومية المستقطبة 18.1% واعتماداً على ما تحتويه من نسبة عالية من الإسفالتين والعطرية المستقطبة أي أن المحتوى الكاربوني عالٌ أمكن استخدامها في إنتاج الفحم.

تحضير مخلفات التقطير الجوي من المخلفات القيرية:

أجريت عملية أولية للمخلفات القيرية تحت الضغط الجوي الاعتيادي وباستعمال حمام رملي ثبتت درجة حرارته عند $350 \pm 5^\circ\text{C}$ ثم فصلت المواد المتقطرة وازيلت وحسبت مخلفات التقطير النهائية وكانت تمثل 90% من المخلفات القيرية الأصلية.

فصل الإسفالتين عن مكونات المواد القيرية بواسطة الأثير البترولي:

فصل الإسفالتين باستخدام نسبة (1:30) من المخلفات القيرية إلى الأثير البترولي وذلك بالرّج مدة 2 ساعة رشح الخليط بعد ذلك وغسل الإسفالتين بكمية مناسبة من الأثير البترولي وجفف وحسبت نسبة فكانت 5:61%.

فصل المكونات الهيدروكاربونية للمادة القيرية باستخدام هلام السليكا:
جزعت المادة القيرية باستخدام عمود تجزئة أبعاده (50×1.5) سم حاويا لهلام السليكا (60-120) ملي مايكررون حجم الحبيبات والمنشطة عند 350 ممدة (4) ساعة. وكانت نسبة المادة القيرية إلى هلام السليكا (25:1)، (وزن: وزن) اذ تمزج المادة القيرية مع الهكسان بحجم مناسب ثم تمرر خلال عمود الفصل بسرعة انساب تبلغ 20 قطرة في الدقيقة تقريبا. وتنتمي إضافة الهكسان من أعلى العمود حتى نحصل على معامل انكسار ثابت للجزء المستلم. ثم يحسب الجزء البارافيني بعد إزالة المذيب، ويستخدم السايكلوهكسان بعد ذلك ثم التلوين وأخيرا الإيثانول للحصول على الجزء النفثيني والأروماتي المستقطب ثم تشخيص الأجزاء المفصولة بواسطة IR, HNMR.

تحضير الفحم المنشط:

يفاعل وزن معلوم من مخلفات التقطر الجوي لقير حمام العليل (A) مع الصودا الكاوية وحسب النسب الآتية:

أ. مخلفات التقطر الجوي مع NaOH بنسبة (0:1)

ب. مخلفات التقطر الجوي مع NaOH بنسبة (1:2:1)

ج. مخلفات التقطر الجوي مع NaOH بنسبة (1:1)

د. مخلفات التقطر الجوي مع NaOH بنسبة (2:1)

وفيما يأتي تفاصيل طريقة التفحيم في كل حالة من الحالات المذكورة في أعلاه:
يخلط 10 غم من A مع NaOH وكما في النسب (من أ إلى د) ويضاف اليه 20 مل من الماء المقطر في قدر من الفولاذ المقاوم للصدأ (STAINLESS STEEL) على شكل الحرف U ويغطى بقطاء من الفولاذ كذلك ثم يسخن الخليط بالتدريج مع التحريك بين مدة وأخرى عند درجة $550 \pm 10^\circ\text{C}$ يترك الخليط عند هذه الدرجة مدة 1 ساعة ثم تعاد التجربة مدة 4,3,2 ساعة و يترك ليبرد ثم تنفصل المواد المتقدمة و الملوثة بالتلوي عدة مرات بالماء لإزالة تأثير القلوبي والتتأكد من ذلك باستعمال ورق الليتموس، بعد ذلك يغسل بالهكسان ورابع كلوريد الكاربون. ثم بمحلول 0.3 ع HCl ثم بالماء و يجفف الفحم الناتج ويوزن ويطحن إلى 300-250 مش وبذلك يحصل على فحم منشط.

قياسات مهمة أخرى:


1. يحدد نشاط الفحم المحضر والتجاري من خلال امترازه للليود⁽¹⁴⁾.
2. يحدد نشاط الفحم المحضر والتجاري من خلال امترازه للمثنين الأزرق⁽¹⁵⁾.

3. قياس الكثافة للكربون المنشط ⁽¹⁶⁾.

4. تحديد نسبة الرماد ⁽¹⁷⁾.

النتائج والمناقشة:

يساعد المخطط الآتي في تتبع خطوات إجراء الدراسة





ان نتائج تجزئة المادة القيرية بين صلحيتها بوصفها مادة أولية في إنتاج الكربون المنشط لما تحتويه من نسبة عالية من الإسفلتين 61.5 % فضلاً عن النسبة الكبيرة من المواد الحلقية النفثينية والعطرية المستقطبة التي مجموعها 74.7 % أي أن عدد ذرات الكاربون في وحدة الحجم أو الوزن عالية.

ومن ملاحظة التكويك للمواد القيرية مع الصودا الكاوية فإن تبدو المحاسن الاقتصادية والبيئية باستعمال المخلفات القيرية بوصفها مصدراً للفحم واضحة ولغرض التبسيط، فسوف نركز مناقشتنا على حالة المعاملة مع هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) للمخلفات القيرية الجوية ومدة 4 ساعات التي أظهرت التجارب أنها الحالة الأكثر إيجابية. إن التفصيات الخاصة بالتكويك والتنشيط للمخلفات القيرية الجوية مع (NaOH) ولمدد زمنية مختلفة مبينة في الجدول (1) ويدل هذا الجدول على إن نسبة الكربون المنشط الناتج كانت في حدود 40-70% من مجموع المادة المتفاعلة. إن هيدروكسيد الصوديوم هو العامل المؤثر في عملية التنشيط الذي يتطور التركيب المسامي الدقيق (Microporous) في إنتاج الفحم لأن وجود Na^+ قد يعيق تكون الكرافيت بما يسمى الرصف البلوري في عملية الكربنة بتكونين ما بين البلورات الأساسية وهذا واضح من استخدام المسح بالمجهر الإلكتروني إذ يلاحظ وجود

مسامات كبيرة في الفحم المنشط باستخدام (NaOH) وعدم وجودها عند عدم استخدامه⁽⁵⁾ وهذا " واضح كذلك باستخدام $H_2SO_4^{(18)}$ بدل ال (NaOH) اذ يحتاج نموذج الفحم إلى تنشيط بعد الكربنة لأن H_2SO_4 - كما هو واضح - مادة مجففة تأخذ H_2O وتترك C على عكس مادة ال (NaOH) التي هي مادة آكلة أي تدخل في الترکيب فيحصل لها اختراق وبذلك تعمل خلاً في الرصف البلاوري. (PENTRATION).

حددت فعالية الكاربون المنشط بالصودا بأمتياز اليود وأمتياز صبغة المثيين الزرقاء. ثم عبر عن النتائج المحصل عليها بمؤشرات الفعالية للمخلفات وكما مبين في الجدول (2). إن الغاية الأساسية من عرض النتائج في الجدول (2) هي اظهار أن نوعية الفحم المحضر تصاهي إن لم نقل تتفوق على نوعية الفحم التجاري جيد النوعية. وفي هذه المقارنة بين الفحم المحضر والتجاري ثبت كذلك جداره الفحم المحضر. وفي الجدول (2) مختصر لنتائج القياسات المهمة لأخرى ذات العلاقة بنوعية الفحم المنشط المحضر وفعاليته وهذه القياسات كلها تدعم الاستنتاج العام بشأن جداره الفحم المنشط المحضر.

تجدر الإشارة قبل إنتهاء المناقشة إلى موضوع تكوين كمية من الزيت الناتج من عملية التكسير الحراري وحسب المعادلة التموجية في أدناه:-



و واضح من المعادلة حدوث تأين للمجاميع الوظيفية أي مجموعات الحوامض الكابوكسيلية والفينولية على الحلقة الالروماتية في البداية وذلك عند خلط محلول هيدروكسيد الصوديوم مع القير⁽¹⁹⁾ وكذلك يتفاعل قسم من Na^+ مع S العنصر الموجود أصلاً في التركيب القيري أو الناتج من تفاعل S العنصري مع الهيدروكاربونات و عند درجة أقل من 100M⁽²⁰⁾ اذ يتكون Na_2S فيحدث خلاً في الرصف البلاوري فضلاً عن تكوين Na_2SO_4 في النهاية.

إن مزايا هذه الطريقة الجديدة هي استغلال المخلفات القيرية الثقيلة لإنتاج زيت فضلاً عن الفحم المنشط. ناهيك عن ان استخدام الكبريت في تحضير فحم منشط يقلل من الأمتياز كما أثبتت دراسات سابقة^(22,21).

الجدول (1)

الفحم المنشط (wt%)	الزمن (الساعة)	وزن المخلفات القيرية: وزن NaOH	النماذج
70.64	1	0.5:1	1
67.76	1	1:1	2
62.22	1	2:1	3
77.03	1	None	4
70.70	2	0.5:1	5
65.90	2	1:1	6
58.12	2	2:1	7
73.70	2	None	8
69.12	3	0.5:1	9
61.15	3	1:1	10
60.50	3	2:1	11
69.42	3	None	12
49.80	4	0.5:1	13
15.90	4	1:1	14
39.40	4	2:1	15
55.80	4	None	16

جدول (2)

الكثافة (gm / cm ³)	نسبة الرماد (wt%)	المثلين الأزرق	عدد اليود	مخلفات قيرية: NaOH	الزمن (hr)
0.38	2.6	68	440	0.5:1	1
0.39	5.2	22.7	432	1:1	
0.19	6.5	44.0	506	2:1	
0.76	2.0	43	197	0:1	
0.43	1.5	26.1	392	0.5:1	2
0.38	3.3	66.8	387	1:1	
0.28	% 0	% 0.1	520	2:1	
0.87	8.1	61	113	0:1	
0.43	2.0	40.5	328	0.5:1	3
0.35	4.3	80.0	380	1:1	
0.34	5.4	87.5	468	2:1	
0.89	7.0	52	126	0:1	
0.40	4.6	57.0	306	0.5:1	4
0.30	5.8	84.1	345	1:1	
0.36	7.8	92.5	464	2:1	
0.88	9.1	46	164	0:1	
0.35	3.2	90	694	تجاري	5

المصادر

1. Berl.E; Chem, Abst. (1982), 26, 1, 266.
2. Takase.H., Ohashi. O, Japan Kokai 74.03, 894. (C1. 14E33), Chem. Abst. (1964), 81, 39550b.
3. Jiri. I, catl, Chem, Abst. (1977), 87, 1545610.
4. "Activated Carbon a Fascinating Material" A. Capelle and F. de Vooys, Editors. Novit N .V. Amersfoort, the Netherland, (1983).
5. Yamaguchi T, Fuel, (1980), Vol, 59, June, p444-445.
6. Ali .L. H., etal, (1985), Iraqi Patent No. 1805/26/11/1985.
7. Ali .L. H., etal, (1991), Iraqi Patent No. 2380/15/12/1991.
8. Saleem, F.F., "Production of Acitvated Carbon from Local Raw Materials/ Effect of Structural Modification on Physical and Mechanical Propeties" Ph.D.Thesis University of Mosul (1997).
9. Ramadhan O.M.and Rigib, M.A. "Activated Carbon by Modified Carbonized ", J.Sc.Educt.,Vol.46,P.110-101,(2000).
10. Petrov and et al., "Preparation and Characterization of Carbon Adsorbents from Furfural",J.Carbon,Vol.38,No.15,pp.2069-2075,(2000).
11. Dagurre,E.and et al., "Microporosity of Activated Carbon Produced from Heat Treated and Fractionated Pitch " ,J. Carbon ,Vol .38,No..1, pp.59-64,(2000).
12. Alaya ,M.N. and et al., "Activated Carbon from Some Agricultural Wastes Under Action of One Step Steam Pyrolysis",J.Porous Materials,Vol,4,No.4.,pp.509-517,(2000).
13. Abe,M.and et al ., "Amination of Aativated Carbon and Adsorption Characteristics of its Aminated Surface" ,J.Langmuir, Vol. 16,No.11,pp.5059-5063(2000)
14. Awwa b600-78. Powder Activated Carbon, Extracts. Were Reprinted from B600-78. Awwa Standard For. Activated Carbon by Worker Association.
15. Test Methods For Activated Carbon Rastebau Int. and Engineering Gmbhw, Germany. Devsches Ar. Zncibuch,6th Ed.
16. ASTM D2866-70 Standard. Test Method for Aparent. Density of Activated Carbon.
17. ASTM D2866-70. Total Ashcouient of Activated Carbon Extract Were Reprinted With Permission The Annual Book of ASTM. Standarded Copyright. ASTM, (1918), RACE Street, philadelphia, PA, (1913).
18. F. F Saleem(79) "M.Sc. Thesis" University of Mousl, Mousl, Iraq.
19. Jcffrcy. C. and et al, Fucl,(1980), Vol 59, Junc. P425-430.

20. Gruse, W. A. and Stevens, D. R. "Chemical Technology of Petroleum", McGraw Hill Book Company, Inc. Publishers, New York, (1960), p. 176-177.
21. United State Patent, 4, 286, 972, Sept. 1(1981).
22. Y. A. Shihab, et al. J of pet. Res. Vol. 1, No. 1, p.209-211, (1988).