

تأثير الترتيب الفراغي على التوصيلية الكهربائية لبعض البوليمرات المتعاقبة (بارا بولي اميد - ميتا بولي اميد)

يوسف عبد الله شهاب هيثم عبد الوهاب الوهاب هدى عبد الرزاق يونس البكري
قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة الموصل

تاریخ القبول	تاریخ الاستلام
2004/9/15	2004/1/14

ABSTRACT

The para & meta-poly amide were prepared by the condensation polymerization process of para- phenylenediamine and meta-phenylenediamine with malic unhydride successively.

The electrical conductivity was studied for both by using an electrical cell made locally for this purpose. In addition to that the effects of the physical properties of each polymer, which affects the electric conductivity have been studied. One of the most important properties of polymers is the Geometrical arrangement, which according to the results that we have come to, was made clear the geometrical arrangement affects to a very great extent the electric conductivity of each polymer.


الخلاصة

تم تحضير البوليمر بارا بولي اميد بعملية البلمرة التكثيفية للبارافينيلين داي امين وحامض الماليك اللامائي ومن ثم حضر البوليمر ميتا بولي اميد بعملية البلمرة التكثيفية للميتافينيلين داي امين وحامض الماليك اللامائي ، وقد تم دراسة التوصيلية الكهربائية لكل منهما وذلك باستخدام خلية كهربائية صنعت محلياً لهذا الغرض ومن ثم تمت دراسة تأثير الصفات الفيزياوية لكل بوليمر على توصيليته الكهربائية ، من أهم هذه الصفات هو الترتيب الفراغي للبوليمر حيث ومن خلال النتائج التي تم الحصول عليها اتضح بأن هناك تأثيراً كبيراً للترتيب الفراغي لكل بوليمر على توصيليته الكهربائية .

المقدمة

من المعروف عن البولимерات بصورة عامة أنها مواد عازلة حرارياً وكهربائياً بسبب طبيعة تركيبها الجزيئي والذي هو عبارة عن أواصر متكافئة (تساهمية) لكن البولимерات ذات التراكيب الخاصة أو ذات الأواصر المزدوجة المتعاقبة (Conjugation polymers) فإنها تمتلك صفات أشباه الموصلات (1)، حيث تعد البولимерات التي تمتلك تعاقباً إلكترونياً على طول سلاسلها مانحات جيدة للإلكترونات وذلك لأن التعاقب يؤدي إلى انخفاض في جهد تأين الإلكترونات بـ (2).

ونظراً لسهولة تشكيل البولимерات بدأ الكيميائيون والفيزيائيون في أواسط القرن الماضي بدراسات تهدف إلى تطوير البولимерات موصلة كهربائياً (3)، حيث تتصف هذه البولимерات بتعاقب الأصارة المزدوجة فيها مثل :-




وقد كان العالم الياباني شيراكاوا Shirakawa وجماعته (4) أول من بحث في هذا المجال عندما قام بتحضير البولي استيلين بشكل فلم رقيق ، لدراسة التوصيلية الكهربائية والصفات البصرية والفيزياوية الأخرى لهذا البولимер . ومن اهتم في هذا المجال أيضاً العالم هيكير Heeger (5) عندما حضر البولي استيلين بنفس الطريقة ودراسة الصفات الكهربائية لهذا البولимер فقد لاحظ هذا العالم أن توصيلية البولимер تزداد زيادة ملحوظة عند معاملته بمادة مؤكسدة قوية أو مختزلة قوية مثل الأيوين ، البرومين ، نفاثات الصوديوم فقد حصل على توصيلية تصل إلى $(10^2 \times 2) \text{ اوم}^{-1} \cdot \text{سم}^{-1}$. وبعد معاملة البولимер بهذه المواد ومنذ ذلك الحين ظهرت البولимерات تفوقاً جديداً في علم المواد وأصبحت الفائدة المستقبلية للبولимерات في التطبيقات الفعالة في العديد من التقنيات المتغيرة في صناعة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة والتي تستخدم في مختلف المجالات العلمية (6) . واستمرت الدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع إلى يومنا هذا نظراً لأهميته الكبيرة ، لذلك فمن الضروري دراسة أهم العوامل المؤثرة في التوصيلية الكهربائية للبولимер ، ونظراً لكون حاملات الشحنة Charge carriers هي الإلكترونات في أغلب الحالات فمن المتوقع أن يكون هناك علاقة بين الصفات الإلكترونية


التي تملكتها البوليمرات والصفات الكهربائية لهذه البوليمرات ومن أهم هذه الصفات هو الترتيب الفراغي للبوليمر .

وقد تم في هذا البحث تحضير بوليمرات متعددة مترافقين مختلفين في التركيب الجزيئي ومن ثم دراسة تأثير الترتيب الفراغي لكل منها على توصيليته الكهربائية :

1. البولي بارا أميد (بوليمر I) المحضر بطريقة البلمرة التكثيفية للبارافينيلين داي أمين وحامض الماليك اللامائي .



2. البولي ميتا أميد (بوليمر II) المحضر بطريقة البلمرة التكثيفية للميتافينيلين داي أمين وحامض الماليك اللامائي .



وقد استخدم برنامجاً خاصاً (Chem. Office) للحصول على الترتيب الفراغي لكل واحد من هذين البوليمرات من خلال حساب قياسات أطوال وزوايا الأواصر في كل بوليمر .

تأثير الترتيب الفراغي على التوصيلية الكهربائية

يقوم الترتيب الفراغي للسلسل المترافق بدور مهم في تحليل مستويات التوصيلية الكهربائية للبوليمرات ، حيث أن عدم تواجد الحلقات الأروماتية ذات الأواصر المترافق للسلسل البوليمرية في نفس المستوى يؤدي إلى عدم تواجد إلكترونات باي في نفس المستوى وهذا يؤثر على كفاءة الرنين (Resonance) ومن ثم على جهود تأينها ، حيث تزداد جهود التأين بانخفاض كفاءة التعاقب . ومن المعروف أن رنين إلكترونات باي يكون على أشده عندما تتوارد هذه الإلكترونات في نفس المستوى ، أي تكون قيمة الزوايا ثنائية السطوح بينها 180° أو 0° ويتناقص تأثير الرنين كلما ابتعدت الزاوية عن هذه الدرجة وينتهي تأثيرها عندما تصبح الزاوية ثنائية السطوح 90° (7) .

الجزء العملي


أ. تحضير الميتا بولي اميد (II) (8)

حضر البولي اميد من بلمرة المونومرين A و B والمحضرتين كما يأتي :

1. تحضير ن ، ن - داي ماليوайл ميتا - فنيلين داي أمين

N,N-dimaleoyl (m-phenylene diamine)(A)

يتم إذابة 9.8 غم من حامض الماليك اللامائي Maleic anhydride في 40 مل من رباعي هيدروفيوران (THF) في دورق التفاعل ، ويضاف اليه محلول من (5.4) غم ميتافنيلين داي أمين مذابة في 40 مل (THF) بشكل قطرات مع التحريك ، ثم تجرى عملية التصعيد (reflux) لمزيج التفاعل لمدة ساعة وبعد الانتهاء يتم إيقاف العملية التسخين ويزird مزيج التفاعل ويرشح ثم يجف الراسب ليتم الحصول على مسحوق ذي لون أصفر مخضر من المونومر A (درجة انصهاره 207-209):




M-phenylene
diamine

Maleic anhydride

N,N-dimaleoyl (M-phenylene diamine)
(A)

2. تحضير ن ، ن - داي اسيتوайл ميتا - فنيلين داي أمين (B) N,N-diacetoyl (M-phenylene diamine)


يوضع 9 غم من حامض الخليك الثلجي و 11 غم من انهيدريد الخليك و 5.4 غم من ميتا-فنيلين داي أمين و 0.2 غم من غبار الزنك كعامل محفز في دورق دائري ، يسخن المزيج ويجرى له عملية تصعيد (reflux) لمدة ساعة عند درجة (80-70) °م ، وبعد الانتهاء من عملية الارتداد يُنقل المزيج ويُصب في بيكر يحتوي 500 مل من الماء المقطر البارد مع الاستمرار بالتحريك ، نلحظ ترسب مادة بيضاء على جدران البيكر ، تجرى عملية الترشيح ويجف الراسب للحصول على مسحوق أبيض اللون من المونومر الثاني B (درجة انصهاره 308-310) :




M-phenylene diamine Acetic anhydride N,N-diaceteoyl (M-phenylene diamine) Acetic acid
 (B)

3. تحضير البولي اميد :

يخلط 6.08 غم من المونومر A مع 3.75 غم من المونومر B في دورق دائري مع كمية كافية من داي ميثايل فورماميد (DMF) ويسخن مزيج التفاعل مع التحريك المستمر الى 100°C لمدة ثلاثة ساعات ويمرر غاز النيتروجين لمدة ربع ساعة في مزيج التفاعل قبل البدء بالتسخين ، ثم ترفع درجة حرارة التفاعل الى 130°C لمدة ثلاثة ساعات أيضاً ، والى 160°C لمدة ساعتين مع اجراء عملية الارتداد باستخدام عمود دين - ستارك لغرض ازالة حامض الخليك المتكون بوساطة بخار (DMF) آزوتروبي azotropically الى ان يتكون راسببني غامق في اسفل دورق التفاعل ، يغسل هذا الراسب باستخدام مذيب (DMF) ويرشح ويجفف الراسب مدى 72 ساعة عند درجة 65°C تحت تأثير الضغط المدخل حيث يتم الحصول على مسحوق بني اللون من البولي اميد المتكون :



N,N-dimaleoyl (M-phenylene diamine) N,N-diacetoyl (M-phenylene diamine)
 (A) (B)



وقد أظهر طيف امتصاص هذا البوليمر للأشعة تحت الحمراء حزم واضحة جداً، أولها حزمة مط الأصارة H-N عند التردد 3300 cm^{-1} ، وحزمة أخرى عند التردد 1680 cm^{-1} تعود لمجموعة الكاربونيل C=O .

ب. تحضير البارا بولي اميد (9)

تم تحضير هذا البوليمر بنفس الطريقة أعلاه باستخدام البارا فنيلين داي امين بدلاً من الميتا فنيلين داي امين.

طريقة قياس التوصيلية (10) Measurement of Conductivity

تم قياس توصيلية البوليمرات الكهربائية (σ) باستخدام الدائرة الكهربائية في المخطط أدناه وببساطة جهود كهربائية مختلفة.

وتحسب التوصيلية الكهربائية الحجمية للنموذج حسب المعادلة الآتية :

$$\sigma = \frac{IL}{AV}$$

إذ إن σ = التوصيلية الحجمية ($\text{A}\text{m}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)


I = التيار المار خلال النموذج (أمبير)

V = الجهد المسلط (فولت)

L = سمك النموذج المستخدم (سم)

A = المساحة السطحية للنموذج (cm^2)

علماً أنه تمأخذ القياسات عند درجة حرارة 30° C .



الدائرة الكهربائية المستخدمة لقياس التوصيلية الكهربائية الحجمية

قياسات الأشعة تحت الحمراء Infrared Measurement

تم استخدام جهاز مطيافية الأشعة تحت الحمراء IR-Spectra (PYE-Unicam SP-300 Infrared spectrophotometer) لغرض التأكيد من التراكيب الجزيئية للبوليمرات المحضره باستخدام طريقة KBr .

الطرائق والبرامج المستخدمة في الحسابات النظرية



تم دراسة الترتيب الفراغي للبوليمرات المحضره عن طريق ايجاد قياسات أطوال وavelengths الأولياء في تراكيب هذه البوليمرات وقد استخدم برنامجاً خاصاً للحصول على هذه الحسابات وهو برنامج (MOPAC) الذي يعتمد طريقة Austin model (Austin model) الخاصة بحسابات ميكانيك الكم (Chem Office 11) ضمن برنامج (11) .

النتائج والمناقشة

يوضح الشكلان (1 ، 2) الترتيب الفراغي للبوليمرات المذكورين أعلاه ونلاحظ من خلال هذين الشكلين بأن الحلقات الاروماتيه في كل بوليمر لا تقع في مستوى واحد وإنما هناك دوران في الحلقة مقاساً بدالة الزاوية ثنائية السطوح . وتخالف قيمة هذه الزاوية من بوليمر الى آخر معتمدة على تركيب البوليمر .

وعند مقارنة قيم التوصيلية الكهربائيه لكل بوليمر مع الزاوية ثنائية السطوح نلاحظ بأنه كلما زادت زاوية الدوران بين الحلقات الاروماتيه كلما قلت التوصيلية الكهربائيه كما مبين في الجدول أدناه ، لقد كان من المتوقع أن يعطي البارا بولي أميد توصيلية أعلى من الميتا بولي أميد بسبب الاستقراريه العالية التي تمتلكها مثل هذه البوليمرات نتيجة لفاءه الرنين العاليه مقارنة مع غيرها من البوليمرات لكن النتائج أظهرت غير ذلك والسبب يعود إلى أنه كلما زادت زاوية الدوران كلما قلت كفاءة التعاقب للكترونات باي في السلسله البوليمرية وبالتالي ازدياد جهد تأين ذلك البوليمر وانخفاض التوصيلية الكهربائيه .


جدول رقم (1) قيم التوصيلية الكهربائية والزاوية الثانية السطوح للبولي أميد

الزاوية الثانية السطوح	التوصيلية الكهربائية (اوم ⁻¹ سم ⁻¹)	تركيبه الجزيئي	اسم البوليمر
60.5	1E-13		البولي اميد (I)
2.7	5E-11		البولي اميد (II)

و كما هو واضح في الجدول رقم (1) أن زاوية الدوران في البولي بارا أميد أكبر مما هي عليه في الميتا بولي أميد لذلك فقد كانت توصيلية الميتا بولي أميد الكهربائية أعلى .


الاستنتاجات

تكون توصيلية البوليمرات المتعاقبة في أعلى قيمة عندما يكون تعاقب إلكترونات باي في السلسلة البوليمرية بنفس المستوى ، حيث تزداد جهود تأينها كلما قللت كفاءة التعاقب وبالتالي انخفاض كفاءة البوليمر كمادة موصلة للكهربائية .



شكل رقم (١)

الترتيب الفراغي لميتا بولي أميد



شكل رقم (2)

الترتيب الفراغي لبلاسا بولي أميد

المصادر

1. Herbet N., Intrinsically Conducting Polymers, An Emerging Technology, Klawer Academic Publishers, 1-12 (1993).
2. Rachmanova S. V., and Conwell E. M., Applied Physics Letters, 76, P. 3822-3824 (2000).
3. Wegner A., Review, Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 20, P. 361-381(1981).
4. Shirakawa H., Louis E. J., MacDiarmid A. G., Chiang C. K., and Heeger A. J., J. Chem. Soc. Chem. Commun., P. 578-580 (1977).
5. Heeger J. A., Angew. Chem. Int. Ed., 40, P. 2591-2611 (2001).
6. Carretta N., and Tricoli V., J. of Membrane Science, 666, P. 189-197 (2000).
7. Al-Bakry H. A., "Study of Electrical Conductivity of Some Conjugated Polymers in Their Pure and Doped states With Emphases on Acidic Doping", Ph. D. thesis, Mosul University, Iraq (2002).
8. Liwsciiitz Y., and Lapidoth Y., J. Am. Chem. Soc., 78, P. 3069-3072 (1956).
9. Al-Ahmed J. A., "The Synthesis of Some Unsaturated Polyamide & the study of their Electrical Conductivity in Pure and Doped states", Ph. D. thesis, Mosul University, Iraq (2000).
10. Donald A., S., "Electrical Properties of Polymer", Copyright By Academic Press Inc. Newyork (1982).
11. Dewar M. J. S., and Thiel W., J. Am. Chem. Soc., 99, P.4899-4907 (1977).