

تحضير كarbon منشط بالمعالجة الكيميائية ودراسة تأثير أشعة كاما عليه

عمار احمد حمدون خالد احمد عويد صفوان عبد الستار محمد على
قسم الكيمياء - كلية التربية - جامعة الموصل

تاريخ الاستلام تاريخ القبول
2005/2/16 2004/2/14

ABSTRACT

In this work activated carbon of a good quality was prepared using oxidation condensation process. The oxidation of the asphaltic materials was conducted using 2% by weight of FeCl_3 and in the presence of a stream of air. The reaction mixture was heated at 350°C for 3hrs, followed by removal of uncarbonized material under reduced pressure.

The condensed fraction obtained is expected to recombine or react to give a high carbon content. The carbonized was conducted at $550 \pm 25^\circ\text{C}$ for 3hrs and the ratio of the feedstock to KOH was (1:2), after the carbonization the reaction mixture was subjected to purification by treatment with 10% HCl under reflux for 1hr, filtrated and then washed by distilled water till it give neutral test litmus paper. The sample was dried at 120°C for 24hr and its physical properties were determined. Then the samples (prepared & commercial) were irradiated at room temperature using different times of irradiations. The physical properties for activated carbon were determined in order to know effect of gamma irradiation.

الخلاصة

يتضمن البحث تحضير كarbon منشط من المواد القيرية عن طريق اجراء عملية اكسدة باستخدام 2% وزناً من كلوريد الحديديك وبامرار تيار من الهواء عند 350°C لمدة 3 ساعات، يلي ذلك عملية ازالة للمواد غير المكربنة عن طريق اجراء عملية تقطير فراغي. بعد ذلك يتم تعريض النموذج التجاري والنماذج المحضر لجرعات مختلفة من اشعة كاما، ويتم قياس مواصفات هذه النماذج مرة اخرى لمعرفة تأثير اشعة كاما على فعاليتها.

المقدمة

يستخدم لتحضير الكاربون المنشط أنواع متعددة من المواد العضوية الكربونية ومنها الخشب، العظام، الفحم البني والداكن، قشور جوز الهند، الرماد الورقي الاسود، المخلفات النفطية الثقيلة، المواد نصف المتحمرة، الخشب، التربسات العضوية الناتجة من معاملة مياه الصرف، فضلاً عن إنتاجه من بعض المواد المصنعة مثل: البوليمرات العضوية المختلفة وتفضل المواد ذات المحتوى الكاربوني العالي لصناعة الكاربون المنشط، اما المواد الأخرى ذات المحتوى الكاربوني القليل فتمر بعملية كربنة حيث تسخن المواد الأولية بمعزل عن الهواء عند مدى حراري $400-500^{\circ}\text{C}$ لتخلص الكاربون من بعض المواد الداخلة في تركيبه والتي تتحول بدورها إلى مواد متطرفة، بعد عملية الكربنة تأتي عملية التنشيط التي تعمل على زيادة كفاءة الكاربون الامتزازية(1).

وعند مراجعة الأدبيات نجد:

قام عويد(2) بتحضير كاربون منشط من نفط القيارة الخام عن طريق اجراء عملية اكسدة هوائية باستخدام احماض لويس مختلفة ومن ثم الكربنة باستخدام هيدروكسيد الصوديوم عند درجة $25\pm550^{\circ}\text{C}$ ولفترات زمنية مختلفة.

حضر الغمام(3) وجماعته كاربون منشط من مخلفات التقطرير الفراغي لنفط القيارة الخام وباستخدام زيادة من هيدروكسيد البوتاسيوم عند $25\pm550^{\circ}\text{C}$ لمدة 3 ساعات ثم درسوا فعالية الكاربون المنشط تجاه امتراز بعض الحوامض العضوية من محليلها المائي.

حضر رمضان(4) وجماعته الكاربون المنشط عن طريق اجراء عملية اكسدة هوائية لمادة قيرية يوجد نسب مختلفة من V_2O_5 عند 350°C ولمدة 3 ساعات يلي ذلك عملية كربنة باستخدام هيدروكسيد الصوديوم عند $25\pm550^{\circ}\text{C}$ لمدة 3 ساعات.

تمكن عبد الله(5) وجماعته من تحضير كاربون منشط عن طريق استخدام المعالجة الكيميائية والمضافات.

كما حضر Anyadejwanich(6) وجماعته كاربون منشط من الاطارات التالفة وذلك بإجراء عملية كربنة اولية عند 500°C وبوجود التتروجين ومن ثم اتمام العملية عند 850°C وكان الكاربون الناتج ذا خواص امترازية جيدة.

الجزء العملي

1. اكسدة المادة القيرية باستخدام كلوريد الحديد

وزن معلوم من المادة القيرية يضاف لها 2% وزناً من كلوريد الحديد، ويمرر تيار من الهواء عند 350°C لمدة 3 ساعات.

2. التقطير الفراغي للمادة القيرية المؤكسدة

يتم تقطير المادة الناتجة من الخطوة (1) تقطيراً فراغياً بغية إزالة المواد غير المكربنة للحصول على أكبر كتلة كarbonية ممكنة.

3. تحضير الكاربون المنشط

أ- المكربنة الأولية

وزن معين من مخلفات التقطير الفراغي يخلط مع زيادة من هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) (2:1) في مفاعل من الفولاذ مقاوم للصدأ والمطلية بطبقة من النيكل ويضاف إليها (30-25) مل من الماء المقطر ويُسخن الخليط تدريجياً مع التحريك ميكانيكيًّا حتى درجة 350°C لمدة ساعتين ثم ينقل الخليط إلى الخطوة اللاحقة.

ب- المكربنة التكميلية والتنشيط

تؤخذ المادة الناتجة من المكربنة الأولية وتُسخن إلى درجة حرارة تقارب من 550±25°C ولمدة 3 ساعات، ثم يتم تبريد النموذج إلى درجة حرارة الغرفة.

4. تنقية الكاربون المنشط

لغرض تنقية المادة المكربنة الملوثة بالقلوي اجريت المعاملات الآتية:

أ- تغسل النماذج المكربنة بالماء المقطر عدة مرات لغرض إزالة هيدروكسيد البوتاسيوم غير المتفاعلة والتأكد من أن ناتج عملية الغسل متعادل باستخدام ورق عباد الشمس ثم يجفف النموذج في فرن عند 100-110°C ولمدة 5 ساعات.

ب- تؤخذ المادة المكربنة ويضاف إليها محلول 10% من حامض الهيدروكلوريك مع التصعيد الحراري لمدة ساعة واحدة وذلك لازالة أي اثر للايونات.

ج- تغسل المادة المكربنة بالماء المقطر مرة ثانية لحين التأكد من خلوها من بقايا حامض الهيدروكلوريك.

د- تجفف المادة المكربنة عند $110-120^{\circ}\text{C}$ لمدة 24 ساعة وتسحق وتغربل باستخدام منخل 20-40 mesh، ثم تؤخذ الدقائق ذات الحجم 20-30 mesh وتحفظ بمعزل عن الهواء والرطوبة في مجفف.

5. تعيين فعالية نماذج الكاربون المنشط او لا. قياس المساحة السطحية الداخلية للكاربون المنشط عن طريق قياس قابليّة امتصاص اليود من محلوله المائي

تعد هذه الطريقة من الطرق السريعة المستخدمة لغرض تزويدنا بالمعلومات عن المساحة السطحية الداخلية ويعبر عنها بعدد الملغرامات من اليود الممترز من محلول بوساطة 1 غم من الكاربون المنشط وتتضمن ما يأتي:

أ- يوزن 1 غم من الكاربون المنشط الجاف.

ب- يضاف 10 مل من 5% حامض الهيدروكلوريك، ويُسخن الخليط إلى أن يغلي لمدة نصف ساعة ثم يترك بعدها ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

ج- يضاف 100 مل من محلول اليود القياسي 0.1 عياري ويرج المزيج لمدة نصف ساعة، يلي ذلك عملية ترشيح ويؤخذ 50 مل من الراشح ويُسخن مع محلول ثايوسulfate الصوديوم القياسي وباستخدام النشا كدليل.

د- يحسب وزن اليود الممترز من قبل الكاربون المنشط كما يأتي:

$$X = A - [B \times 2.2 \times \text{ml of Thiosulfate used}]$$

$$A = N_1 \times 12693$$

$$B = N_2 \times 126.93$$

اذ ان:

X = وزن اليود بالملغرام الممترز بوساطة الكاربون المنشط.

N_1 = عيارية محلول اليود (0.1) عياري.

N_2 = عيارية ثايوسulfate الصوديوم (0.1) عياري.

اما الرقم اليودي فيتم حسابه من المعادلة الآتية(7):

$$\text{In} = \frac{X}{M} D$$

اذ ان:

M = وزن نموذج الكاربون المنشط المستخدم.

D = معامل التصحيح.

ثانياً. قياس المساحة الخارجية للكarbon المنشط عن طريق قياس قابلية امتراز صبغة المثيلين الزرقاء من محلولها المائي

تعتمد هذه الطريقة على اخذ 0.1 غم من الكاربون المنشط ووضعه في دورق مخروطي ويضاف اليه كمية معلومة من ppm 20 من صبغة المثيلين الزرقاء، ثم يرج لمدة 24 ساعة في درجة حرارة المختبر وفي حالة اختفاء اللون تضاف كمية اخرى معلومة من محلول الى ان يتم الوصول الى حالة زيادة من الصبغة غير الممتازة، يفصل محلول بعملية الطرد عن المركز ثم يؤخذ محلول الرائق وتقاس الامتصاصية له عند 665 نانومتر، ثم يتم حساب تركيز الصبغة المزالة من محلولها المائي بالاستعانة بالمنحنى القياسي الذي تم اعداده لهذا الغرض وذلك بأخذ تراكيز مختلفة من محلول الصبغة وقياس الامتصاصية لها عند الطول الموجي 665 نانومتر ورسم خط بياني بين قيم الامتصاصية والتركيز (8).

6. إجراء بعض القياسات على نماذج الكاربون المنشط

أ-قياس الكثافة

توضع كمية معينة من الكاربون المنشط في قنينة حجمية سعتها 5 مل وتدك المادة بلطف ودقة لغرض ازالة المسامات بين الجزيئات بحيث يشغل الكاربون المنشط حجمها مع ملاحظة جعل دقائق الكاربون بمستوى واحد عند حد العلامة ثم يتم وزن الكاربون الموجود في القنينة بصورة دقيقة. (9)

ب- محتوى الرماد

يوضع 1 غم من الكاربون المنشط في جفنة خزفية ثم توضع الجفنة في فرن كهربائي عند 1000°C لمدة 3 ساعات، ثم يبرد النموذج ويوزن بواسطة ميزان حساس ويحسب وزن الرماد المختلف من الكاربون المنشط المحضر وتحسب النسبة المئوية للرماد. (10)

ج- حساب محتوى الرطوبة

يمكن قياس الرطوبة في الكاربون المنشط باستخدام طريقة التجفيف بالفرن عند 150°C لمدة 5 ساعات. وتستخدم هذه الطريقة عندما يحتوي الكاربون على الماء فقط ويمثل هذا الاختبار قابلية الكاربون المنشط على امتراز بخار الماء من الجو. (11)

د- تشعيع الكاربون المنشط

تم تشعيع الكاربون المنشط عند درجة حرارة المختبر باستخدام مصدر لأشعة كاما كوبلت-60) [يستخدم الجهاز Gama cell 220 المجهز من قبل الطاقة الذرية الكندية] ولفترات زمنية (15، 30، 60، 90) دقيقة ومن ثم اجراء القياسات الفيزو-كيميائية عليه.

النتائج والمناقشة

تم تحضير الكاربون المنشط بالأسلوب الموضح في الجزء العملي وتم قياس مواصفاته ومقارنته مع كاربون منشط تجاري والجدول (1) يوضح النتائج التي تم الحصول عليها بعد ذلك تم تسلیط اشعة كما علىه باستخدام المصدر (كوبلت-60)، ولفترات زمنية (15، 30، 60، 90) دقيقة ومن ثم قياس خواص الكاربون المنشط والجدول (2) يوضح النتائج التي تم الحصول عليها.

لقد بدأ اهتمام الباحثين في الكيماء الاشعاعية للمواد الصلبة بسبب التغير الذي يحدث في الخواص الفيزو-كيميائية لهذه المواد عند تعرضها لأشعة مؤينة اذ تتلون المحاليل الزجاجية عديمة اللون عند تعرضها لأشعة ويزول اللون عند التسخين او التعرض للضوء، ويترفع يوديد النيتروجين عند تعرضه لأشعة كما ذات الشدة الكافية، وتتفكمك هاليدات الفضة عند تعرضها لأشعة ويتألف الورق والكتان والحرير ويتصلب المطاط عند التعرض لأشعة الصادرة من عنصر الراديوم، وتعتمد طبيعة التغيرات بصورة عامة على نوع المادة المعروضة لأشعة(12).

عند تعرض الكاربون المنشط سواء التجاري او المحضر مختبرياً، حيث ان المعروف عن الكاربون المنشط وجوده بشكل حلقات سادسية مندمجة مع بعضها البعض والمسافة بين طبقة واخرى تساوي (3.35) انكستروم والاصرة بين كarbon وcarbon (1.415) انكستروم والتي ينتج عنها كبر في امتزاز كل من اليود وصبغة المثيلين الزرقاء والتي تعتبر من المقاييس الفيزيائية لنوعية وسعة المسامات في النظام، وان تعرض هذه الانظمة الى طاقة خارجية كاشعة كما مثلا ذات القدرة الفائقة على تهشيم الجزيئات العضوية ومن ضمنها االرتباطات بين سلاسل الكاربون المنشط فانها سوف تؤدي الى ازالة الثغور وزيادة الكثافة والتي يستدل عليها من قلة امتزاز كل من اليود وصبغة المثيلين الزرقاء، ومن ناحية اخرى عندما ينظر الى محتوى الرماد والذي يبقى ثابتاً والذي يعتبر خير دليل على عدم فقدان الكاربون المنشط لاي مادة (عدم حصول زيادة او نقصان في المكونات المعدنية) مما قد يؤدي الى زيادة كمية الرماد.

ومن المتوقع ان هذا النوع من العمليات التجريبية باستخدام الكاربون المنشط قد يؤدي الى وهن الاشعاع المتبعة من المصادر الرادارية وحماية الطائرات والآلات العسكرية الاخرى، ولكن هذا الافتراض يحتاج الى دراسة معمقة وفحص جوي لاثبات ذلك والذي قد يكون ممكناً في المستقبل.

جدول (1): خواص الكاربون المنشط قبل اجراء عملية التشيع

المثلين الزرقاء ملغم / غم	الرقم اليودي ملغم / غم	محتوى الرطوبة %	محتوى الرماد %	الكتافة غم/سم ³	النموذج
149	950	1.521	1.321	0.310	1*
90	908	0.800	3.200	0.345	2**

جدول (2): خواص الكاربون المنشط بعد اجراء عملية التشيع

المثلين الزرقاء ملغم/غم	الرقم اليودي ملغم/غم	محتوى الرطوبة %	محتوى الرماد %	الكتافة غم/سم ³	زمن التشيع دقيقة	النموذج
140	925	1.521	1.321	3.101	15	1*
125	900	1.420	1.321	3.221	30	
100	805	1.420	1.321	3.231	60	
70	650	1.321	1.321	3.331	90	
80	880	0.800	3.200	0.346	15	2**
75	800	0.800	3.200	0.346	30	
60	600	0.790	3.200	0.450	60	
43	550	0.701	3.200	0.452	90	

* كاربون منشط محضر باستخدام 2% وزناً من FeCl_3 وكما موضح في الجزء العملي.

** كاربون منشط تجاري مجهر من شركة B.D.H.

المصادر

- Baharudin B.V. and Hoi, W.K., "The Quality of Charcoal from Various Types of Wood", Fuel, Vol.66, p.1305 (1987).

- 2 عويد ، خ.أ.، "دراسة تأثير التحويلات التركيبية على انتاج الكاربون المنشط من المخلفات النفطية الثقيلة بالمعالجة الكيميائية"، اطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل (2003).
- 3 عبد الله ، خ.أ.؛ النعيمي ، خ.أ. وحمدون ، ع.أ. ، "دراسة امتراز بعض الحوامض العضوية من محاليلها المائية باستخدام كاربون منشط محضر بالمعالجة الكيميائية". مجلة التربية والعلم ، المجلد 16 ، العدد 3 (2004).
- 4 رمضان ، ع.أ.؛ حمدون ، ع.أ. وعبد الله ، خ.أ. ، "انتاج كاربون منشط بوساطة الاكسدة بخمامسي اوكسيد الفناديوم والكربنة بالمعالجة الكيميائية". مجلة التربية والعلم ، المجلد 16 ، العدد 2 (2004).
- 5 عبد الله ، خ.أ.؛ رمضان ، ع.أ. وحمدون ، ع.أ. ، "انتاج كاربون منشط بالمعالجة الكيميائية والمضادات". مجلة التربية والعلم ، المجلد 16 ، العدد 3 (2004).
- 6- Anyandeijwanich P. and *et. al.*, "Preparation and Characterization of Meso Porous Activated Carbon from Waste Tyres", Carbon, Vol. 41, pp.157-164 (2003).
- 7- AWWA Standard for Granular Activated Carbon, B604-74, Sec. 7, Approved by J. The American Water Works Association Board of Directors on Jan. 28 (1974).
- 8- "Test Methods for Activated Carbon", Rosterbau Int. Engineering GMBM, W. Germany Devtschos Aiznebuch, 6th ed (1974).
- 9- ASTM D2854-70, Standard Test Method for Apparent Density of Activated Carbon, (1973).
- 10- ASTM D2866-70 "Total Ash Content of Activated Carbon", Extracts were Reprinted with Permission from the Annual Book of ASTM Standard Copyright ASTM Race Street (1916).
- 11- ISO 5.62-1981, "Determination of Volatile Matter Content of Hard Coal and Coke". The Full Text Can be Obtained from ISO Central Secretarial Cose Postable 5G, CH-1211:Genra 20 or Any ISO Member (1981).
- 12 سعيد ، ع.ع. ، "الكيمياء الاشعاعية". جامعة البصرة (1983).