

المعالجة الكيميائية لأسفلت التبليط مع الكبريت باستخدام أشعة المايكرويف

وفاء محمد عباس الأعرجي
قسم الكيمياء - كلية العلوم
جامعة الموصل

تاريخ الاستلام تاريخ القبول
2004/10/20 2004/6/16

ABSTRACT

Chemical modification of asphalt had been used to modify the rheological properties by treatment with sulphur at different experimental conditions. The modification achieved by using application of microwaves (microwave oven), A comparison between the properties of modified asphalt and original ones was made through the following tests: softening point, penetration, ductility and PI. A suitable asphalt happened at first treatment including low range of microwaves spectroscopy and low time (5 min), this is explain in $PI = 1.94$.

الخلاصة

تضمن البحث المعالجة الكيميائية لأسفلت التبليط الذي تم الحصول عليه من مصافي المنطقة الشمالية في بييجي ، من خلال اجراء عمليات التحويل الكيميائية بالمعالجة المحفزة مع الكبريت وبطرق مختلفة. وتضمنت المعالجة الأولى استخدام موجات دقيقة طاقتها مختلفة و زمن متغير(2 ، 5 ، 8 دقيقة) في افران المايكرويف ، أما المعالجة الثانية فكانت بالتسخين المسيق لدرجة 130°C قبل استخدام الموجات الدقيقة المختلفة الطاقة و زمن متغير ، والمعالجة الثالثة باستخدام نسب مختلفة من الكبريت عند المدى الواطئ في افران المايكرويف و زمن 5 دقائق ، والمعالجة الرابعة فهي استخدام نسب مختلفة من الحفاز وتحت نفس الظروف في المعالجة الثالثة.

وقد تم دراسة الخواص الريولوجية للنماذج المحضرة ومقارنتها مع الاسفلت الاعتيادي (غير المعالج) وشملت هذه الخواص، درجة الليونة ، النفاذية ، قابلية الاستطالة

ومعامل الاختراق وقد حصلنا على أفضل النماذج عند المعالجة الأولى التي تمت عند المدى الواطئ من موجات المايكرويف وفترة زمنية قصيرة (5 دقائق). وهذا واضح من معامل الاختراق لهذا المعالج ($PI = 1.94$) الذي حسب من مونوكرام. لأن أفضل الخواص الريولوجية للاسفلت تقع بين قيم $2 \pm$ وهذا واضح من النتائج.

المقدمة

الاسفلت مادة ذات لونبني غامق مائل إلى السواد ذو طبيعة عالية للزوجة ، صلبة في درجات الحرارة الواطئة ، أما في درجات الحرارة العالية ف تكون سائلة ، ويتصف الاسفلت بمقاومته للذوبان في الماء ، ويكون الاسفلت بدرجة اساسية من هيدروكربونات ذات تركيب بارافينية ، نفثينية وأرومية ويشتمل على مركبات حلقة أو غير حلقة تحتوي على النتروجين والكبريت والأوكسجين ، كما ويحتوي على كميات قليلة من العناصر المعدنية أهمها الفناديوم، النيكل ثم الحديد والنحاس. وتؤثر مركبات العناصر الهجينة (O, N, S) تأثيرات مهمة على الصفات الفيزياوية للاسفلت ، حيث تعمل الذرات غير المتتجانسة القطبية على التداخل بين الجزيئات وبالتالي التأثير على درجة الغليان والذوبانية والزوجة (1 و 2). والتركيب الكيميائي للاسفلت معقد جداً ويختلف من نوع إلى آخر ويتوقف على أصل النفط الخام وطريقة تحضيره، ويمكن تجزئة الاسفلت إلى الأجزاء التالية بالاعتماد على الاختلاف في قابلية ذوبانها إلى 1-المالتيين 2- الاسفلتين 3- الكاريبيات 4- الكاربويدات.

ويدخل الاسفلت في المجالات الصناعية بشكل واسع حيث يستخدم كمادة رابطة في فرش وتبليط الطرق بعد خلطه بالرمل والحصى ويستخدم كمادة لاصقة توضع بين طبقات التبليط كما وتستخدم أنواعه الخفيفة لثبيت التربة الحاوية على مواد رملية ، ويدخل أيضاً في صناعة الأصباغ والوارنيشات والمواد المانعة للتأكل وصناعة صناديق البطاريات وبعض الصناعات المطاطية وصناعة العوازل والمواد المانعة لتسرب المياه والرطوبة(3) وتتحدد طبيعة الاستخدامات المختلفة للاسفلت بطبيعة خواصه الفيزياوية والكيمياوية المختلفة. ومن أجل تطوير الاسفلت والحصول على مواصفات ريوولوجية مقبولة واستخدامات متنوعة بالإضافة إلى استخدامه في التبليط فقد قام العديد من الباحثين بتطوير الاسفلت عن طريق معالجته مع الكبريت وبنسبة مختلفة وفترات زمنية متباعدة وبدرجات حرارية مختلفة(4-6) وباستخدام خفازات مختلفة(7) أو معالجته مع فضلات البوليمرات(8) أو الاثنين معاً وكانت هذه المعالجات فيزياوية أو كيميائية(4-10) وبالطرق التقليدية وكذلك معالجته مع الكلور(11).

أما هذا البحث فيهدف إلى دراسة التغيرات في الموصفات الريولوجية للاسفالت باستخدام الموجات الدقيقة (موجات المايكرويف) ولبيان تأثير التسخين باستخدام فرن المايكرويف في البحث بدلاً من الطرق التقليدية في التسخين ومقارنة النتائج حيث أن تطبيقات المايكرويف متعددة ومنها في مجال كيماء البوليمرات في دراسة تخلق وتكون البوليمرات باستخدام التأثير الحراري للمايكرويف (12) مثل بولي يوريثان وراتجات الايبوكسي ، كذلك تطبيقات في مجال الكيمياء الحلقية غير المتجانسة والتي تشمل تفاعلات ديلز الدر ، تفاعلات بالإضافة ، وفي تحضير مشتقات حلقة غير مت詹سة.(13)

الجزء العملي

لقد تم إنجاز ثلاثة مراحل لمعالجة اسفلت المصافي الشمالية في بيجي بالكربون

1. معالجة الاسفلت في أفران المايكرويف

تم وزن (100 غم) من الاسفلت وسخن إلى درجة الليونة وأضيف له وزن معين من الكربون العنصري (1%) ومن كلوريد الالمنيوم اللامائي (1.5%) مع التحريك المستمر ثم وضع المزيج في فرن المايكرويف وعند مدیات مختلفة من الموجات الدقيقة (lo-med-hi) وبفترات زمنية (2، 5، 8 دقيقة).

2. معالجة الاسفلت بالتسخين المسبق إلى درجة 130°م ثم التسخين في أفران المايكرويف
تم إجراء التجربة أعلاه وبنفس النسب المذكورة سابقاً ولكن تحت ظروف تسخين اعتيادي (بدرجة 130°م) ولفترة زمنية قصيرة (5 دقائق) ثم مباشرة التسخين في فرن المايكرويف وعند مدیات مختلفة من الموجات الدقيقة (lo, med, hi) وبفترات زمنية مختلفة (2، 5، 8 دقيقة).

3. معالجة الاسفلت بالتسخين في أفران المايكرويف عند مدى التسخين

(low)

أ. من خلال تغير في نسب الكربون المضافة.

حسب الطريقة المذكورة سابقاً تم تحضير نماذج اسفلتية بتغيير في نسب الكربون المضافة (0.5%, 1%, 3%, 5%, 7%) مع تثبيت الظروف الأخرى من زمن (5 دقائق) ومدى التسخين الواطئ (low) ونسبة الحفاز (1.5%).

بـ. تغير في نسب الحفاز المستخدم

تم اعادة التجربة وتحضير نماذج اسفلتيه بتغير في نسب الحفاز (كلوريد الالمنيوم اللامائي) (0.5% ، 1.5% ، 2%) وثبتت بقية الظروف من زمن (5 دقائق) ومدى التسخين الواطئ low ونسبة الكبريت (%) .

وقد تم دراسة الخواص الريولوجية للنماذج الاسفلتيه باستخدام الطرق القياسية حيث تم قياس درجة الليونة(14) ، النفاذه(15) ، الاستطاله(16) ثم دليل الاحتراق.

النتائج والمناقشة

تؤدي عملية التحويل بالمعالجة الكيميائية لاسفلت مع الكبريت الى تكوين مركبات الكبريت عضوية جديدة او تزيد من نسبة بعض ما موجود منها أصلًا في المادة الاسفلتيه مما يؤدي الى تغيير طبيعة المادة الاسفلتيه بشكل عام. عليه يمكن أن تتوقع أن تزداد ذوبانية الكبريت العنصري في النظام الاسفلتي الجديد المكون ، أو أن تقل تبعاً لطبيعة المواد والجزيئات الجديدة التي تكونت نتيجة المعالجة التحويلية واعتماداً على هذه الحقيقة فقد قمنا في هذه الدراسة بتحضير عدد من النماذج الاسفلتيه المحورة بالكبريت خلال ظروف معالجة مختلفة ، وباستخدام أفران المايكرويف والذي موصفاته في الجدول أدناه:

| MW power | hi | med hi | med | med -low | Low |
|-----------------------------------|------|--------|-----|----------|-----|
| Approximate percentage of out put | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |

* المقصود بمصطلح مدى low هي مقدار التغير في القدرة power .

$$\text{out put power} = 1.2 \text{ kw} - 850 \text{ w}$$

وعند مقارنة النتائج للنماذج الاسفلتيه المعالجة حسب الطرق المذكورة في البحث مع اسفلت المنطقة الشمالية في ييجي غير المعالج والذي يمتلك الموصفات التالية من درجة الليونة 47°C ، ونفاذه $53\text{ (0.1 ملم ، 5 ث ، }25^{\circ}\text{M)}$ ، ودرجة استطاله 100 ، دليل احتراق 1.845 - لوحظ أن النماذج الاسفلتيه الجديدة تمتلك موصفات فيزياويه تختلف عن الموصفات الفيزياويه للاسفلت غير المعالج. فقد لاحظنا أنه عندما المعالجة الأولى وباستخدام مديات مختلفة من الموجات الدقيقة في أفران المايكرويف قد أعطت أفضل النتائج من ناحية زيادة في درجة الليونة ، النفاذه ضمن نفس المدى من التسخين وهذا واضح في مدى التسخين الواطئ الذي أعطى زيادة في درجة الليونة ، الاستطاله ، دليل الاحتراق ، كذلك عند المقارنة مع المديات الأخرى من التسخين (med-hi) لوحظ تذبذب في قيم الاستطاله ،

وازدياد النفاذية وقد يعزى ذلك إلى احتمالية تكون أواصر كبريتيدية بين تراكيب الاسفلت الارومية أو في السلسل البرافينية أو كليهما معاً في المزيج الهيدروكاربوبي للأسفلت وقد تتكسر بتأثير زمن التعرض ثم بزيادة الزمن تتكون مرة أخرى وهذا واضح في قيم الاستطالة للنمذج (9-7) في جدول - 1.

جدول 1: الموصفات الريولوجية لأسفلت المنطقة الشمالية في بيجمي المعالج بفترات زمنية مختلفة ومديات مختلفة من الموجات الدقيقة في فرن المايكرويف


| رقم النموذج | مديات الموجات الدقيقة | الزمن (دقائق) | درجة الليونة (°M) | النفاذية (0.1 ملم، 5°C، 25°C) | الاستطالة (سم. 25°C) | دليل الاختراق |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Low | 2 | 46 | 38.3 | 70 | -2.24 |
| 2 | | 5 | 48 | 44.6 | 100* | -1.94 |
| 3 | | 8 | 47 | 59.5 | 100* | -1.06 |
| 4 | Medium | 2 | 44 | 43 | 100* | -3.81 |
| 5 | | 5 | 45 | 46 | 90 | -2.60 |
| 6 | | 8 | 46 | 62 | 100* | -1.76 |
| 7 | High | 2 | 45 | 43.5 | 87 | -2.81 |
| 8 | | 5 | 45.5 | 50 | 100 | -2.37 |
| 9 | | 8 | 47 | 64 | 75 | -1.41 |

أما المعالجة الثانية والتي استخدمنا الطريقة التقليدية في التسخين أولاً ثم التسخين في أفران المايكرويف ثانياً ومقارنة مع النموذج الأصلي للأسفلت كانت هناك زيادة في درجة الليونة وهذا واضح في النماذج (10-18) في جدول (2) وهذا التناقض نتيجة التسخين المسبق للأسفلت مع الكبريت قبل التسخين في أفران المايكرويف مما أدى إلى تكوين محلول متجانس.

جدول 2: الموصفات الريولوجية لاسفلت المعالج بطريقة التسخين الاعتيادية (130°م) ثم التسخين بأفران المايكرويف

| دليل الاختراق | الاستطالة (سم. 25°م) | النفاذية (ملم، 25°م) | درجة الليونة ($^{\circ}\text{م}$) | الزمن (دقيقة) | مديات الموجات الدقيقة | رقم النموذج |
|------------------|--|--|--|------------------|-----------------------------|----------------|
| -2.06 | 90 | 54.3 | 46 | 2 | Low | 10 |
| -2.29 | 85 | 57.6 | 47 | 5 | | 11 |
| -1.15 | 70 | 67 | 47.5 | 8 | | 12 |
| -1.53 | 100 | 48 | 49 | 2 | Medium | 13 |
| -0.6 | 80 | 63.6 | 50 | 5 | | 14 |
| -1.13 | 70 | 64 | 51 | 8 | | 15 |
| -2.67 | 85 | 40 | 46 | 2 | High | 16 |
| -1.96 | 60 | 46 | 47.5 | 5 | | 17 |
| -1.50 | 50 | 48 | 48.5 | 8 | | 18 |

أما المعالجة الثالثة والرابعة واعتماداً على أفضل نتيجة حصلنا عليها من حيث درجة الليونة ، الاستطالة ، دليل الاختراق ، عند مدى التسخين الواطئ في فرن المايكرويف ، لهذا تم تثبيت هذا المدى من التسخين في هذه المعالجات ، حيث في المعالجة الثالثة والتي هي مع نسب مختلفة من الكبريت حصلنا على ارتفاع ملحوظ في درجة الليونة وانخفاض واضح في النفاذية كما موضح في شكل (1).



شكل 1: العلاقة بين درجة الليونة ونسبة الكبريت المضافة / عند استخدام مدى التسخين العلاقة بين النفاذية ونسبة الكبريت المضافة/الواطئ في فرن المايكرويف (المعالجة الثالثة)

وقد يعزى ذلك إلى حدوث تكافؤ بين الكبريت والمكونات الاسفلتية وتكون تراكيب كبريتية والتي قد تؤدي إلى تغير في الوزن الجزيئي للتراكيب الاسفلتية(6، 18) وبما ينعكس ذلك على الصفات الفيزيائية المذكورة وهذا مبين في جدول 3.

جدول 3: الموصفات الريولوجية للاسفلت المعالج مع نسب مختلفة من الكبريت عند مدى low في أفران المايكرويف

| رقم النموذج | نسبة الكبريت % | درجة الليونة | النفاذية | الاستطالة | دليل الاختراق |
|-----------------|----------------|--------------|----------|------------------|---------------|
| اسفلت غير معالج | 0 | 47 | 53 | 100 ⁺ | -1.84 |
| 19 | 0.5 | 49 | 45 | 98 | -1.67 |
| 2 | 1 | 48 | 44.6 | 100 ⁺ | -1.94 |
| 20 | 3 | 49.5 | 34 | 99 | -2.22 |
| 21 | 5 | 50 | 31 | 100 ⁺ | -2.15 |
| 22 | 7 | 51.5 | 23.6 | 100 ⁺ | -2.17 |

وعند المعالجة الرابعة والتي استخدمنا فيها نسب مختلفة من الحفاز فكانت قيم درجة الليونة مرتفعة عن الاسفلت غير المعالج وكذلك نتائج جيدة في دليل الاختراق (نموذج 2) وهذا واضح في جدول 4.

جدول 4: الصفات الريولوجية للاسفلت المعالج مع نسب مختلفة من الحفاز.

| رقم النموذج | نسبة الحفاز % AlCl ₃ | درجة الليونة | النفاذية | الاستطالة | دليل الاختراق |
|-------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|---------------|
| 23 | 0.5 | 49 | 38.9 | 99 | -2.01 |
| 2 | 1.5 | 48 | 44.6 | 100 ⁺ | -1.94 |
| 24 | 2 | 51 | 25.3 | 100 ⁺ | -1.74 |

لقد بيّنت هذه الدراسة أيضاً أن استخدام فرن المايكرويف قد اختزل زمن التفاعل لأن أطياف المايكرويف كما معروف هي أحد مناطق طيف الاشعاع الكهرومغناطيسي الممتد من الطيف الراديوي (أقل طاقة) إلى الأشعة الكونية (أعلى طاقة) ويتراوح الطول الموجي في هذه المنطقة بين 10 μm-1 cm⁻¹.

الاستنتاجات

ان استخدام احدى تطبيقات المايكرويف (وهي الافران) مهمة جداً في هذه الدراسة من حيث اختزال زمن التفاعل والذي قد يستغرق ساعات أو أيام لانجازه بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى أهمية الاسفلت وضرورته دراسة مواصفاته وتفاعلاته مع المواد الأخرى مثل الكبريت الذي يعتبر المكون الثالث في النفط بعد الكاربون والهيدروجين ولهذا فان دراسة سلوكه مهمة جداً عند معالجة الاسفلت بال الكبريت في فرن المايكرويف وهذا واضح من الزيادة المنتظمة في النفاذية مما يدل على لدونة عالية بالمقارنة مع الاسفلت غير المعالج.

المصادر

1. Henglein F.A. "Chemical Technology", Pergaman press. (London)
1st ed., p. 811-812, 1969.
2. أ.ر. أمين "الكيمياء العضوية والتطبيقية" جامعة تكريت ص 365 ، 1992 .
3. ل. علي وع. ع. الدبوسي "النفط المنشأ والتركيب والتكنولوجيا"، جامعة الموصل،
الطبعة الأولى: 68-85 ، 1986 .
4. Al-Tai A.K. "M.Sc. Thesis", Mosul University, p. 55-64, 1986.
5. Tawfiq K.S. "Ph.D. Thesis", Mosul University, p. 28-33, 1990.
6. Saleh L.A. "M.Sc. Thesis", Mosul University, p. 41-46, 1992.
7. Al-Kahtani A.A. "MSc. Thesis", Mosul University, p. 30-31, 2002.
8. Mahal I.S. "M.Sc. Thesis", Mosul University, p. 12-13, 2000.
9. Al-Ghannam K.A. "Ph.D. Thesis", Mosul University, p. 14-17, 1996.
10. Al-Ghannam K.A. "Modification of paving asphalt through reaction with phenol and formaldehyde", J. Edu, Sci, Vol. 45, p. 68-72,2000.
11. Al Mattlak S.H.S. "M.Sc. Thesis", Mosul University, p. 6-8, 2002.
12. Kingston H.M. and Stephen "Micro wave Enhanced Chemistry", J. Haswell p. 20-22,1997.
13. Almena I. "Italian society of Chemistry", J. Roman and A. Ortiz, Vol. 2, p. 281, 1998.
14. ASTM D. 36-70, Part (II), p. 27, 1972.
15. ASTM D. 5-83, Section (4), Vol. (O4, O3), 1986.
16. ASTM D. 43-83, Section (4) Vol. (O4, O3), 1986.
17. ل.م. نجيب . "الطيف" جامعة الموصل، كلية التربية، ص 19 ، 1985 .
18. Al-Dobouni I.A. , Shahab Y.A. and Tawfiq K.S. Fuel Science and Technology International, Vol. 12, No. 3, p. 443-469, 1994.